

TOTAL FIX ACR30®

Adesivo a base de resina acrílica para chapisco e argamassas.

Descrição.

TOTAL FIX ACR30® é um adesivo formulado a base de resinas acrílicas, que garante a aderência de chapisco e argamassas em locais sujeitos a umidade permanente ou intermitente, onde adesivos a base de PVA são contra recomendado.

Argamassas e chapisco aditivados com **TOTAL FIX ACR30®** apresenta extraordinária adesão a superfície de concreto, pedra, alvenaria ou qualquer substrato poroso.

TOTAL FIX ACR30® é imune a água, sendo, portanto, indicado para emprego em chapisco de ponte de aderência de piso cimentícios, argamassa impermeáveis, bem como argamassa de assentamento de pisos cerâmicos.

TOTAL FIX ACR30® tem propriedade plastificante, permitindo o emprego de argamassas de baixo teor de água/cimento, com conseqüente melhoria de suas características finais, com resistência a permeabilidade.

Vantagens.

- Compatível com todos cimentos Portland;
- Excelente aderência em substrato rígidos ou flexíveis;
- Redução das perdas de material por reflexão em superfícies verticais;
- Incremento de impermeabilidade;
- Maior plasticidade na aplicação;
- Bom acabamento.

Indicações.

- Ponto de aderência;
- Argamassas para reparo em pisos cimentícios;
- Argamassas adesivas para cerâmicas e azulejos;
- Argamassas de regularização;
- Chapisco em geral.

Informativo Técnico.

Análises Realizadas	Métodos	Especificações
Aspecto	MTD - 025	Líquido
Cor	MTD - 043	Branco
P. Específico	MTD - 005	1,010 ± 0,020 g/cm ³
Sólidos	MTD - 038	9% ± 2
PH	MTD - 023	8 - 10

Metodologia da Aplicação.

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

Homogeneizar o **TOTAL FIX ACR30®** previamente e executar sua mistura a água de preparação das argamassas e concretos.

Recomendação de Aplicação.

Chapisco.

- 1 Parte de cimento Portland.
- 1 Parte de areia lavada seca.

Solução **TOTAL FIX ACR30®**/água:1:1.
Rendimento: 0,3 lts/m².

Argamassas para reparo de pisos e paredes:

- 1 Parte de cimento.
- 2 Parte de areia lavada.

Solução **TOTAL FIX ACR30®**/água:1:2.
Rendimento por cm de espessura: 2,5 kg/m².

Argamassas adesivas e ou estucamento de concreto poroso.

- 1 Parte de Total Estuque.

Solução **TOTAL FIX ACR30®**/água:1:1.
Rendimento por mm de espessura: 1,5kg/m².

Acondicionamento.

- Bobonas com 5 lts.
- Balde com 20 lts.
- Tambor com 200 lts.

Armazenamento e Validade.

Manter **TOTAL FIX ACR30®** em local coberto, sem umidade. Devidamente armazenado nas embalagens originais e invioladas, a vida útil nominal e de 12 meses da data de fabricação.

Recomendações.

Utilizar luvas de borracha para utilização.

Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o produto, a mesma é adquirida através de nosso site www.totalrevestimentos.com.br.